

Карактеристике

20-880 је брзостврдњавајућа смола за ламинирање на бази полиестера. У комбинацији са фибергласом то је систем високих перформанси за лако и брзо поправљање већих рупа у ГРП деловима и лимовима каросерије аутомобила. Да би се постигли добри резултати брушења, препоручује се наношење 1 танког слоја кита након што се смола потпуно очврсне.

Физичке карактеристике



Polyester



2004/42/IIB(b)(250)<250



12 month

Мешање



100:2-3



20°C 10 min

Сушење



30 min



15 min



P80-P240



P80-P240



n/a

Складиште



Производ чувати на проветреном месту. Држати даље од директног излагања сунчевој светлости. Држати између + 5 ° Ц и 20 ° Ц.

Сигурност



За више информација погледајте сигурносни лист.



Овај технички лист је информативног карактера. Према нашим сазнањима, пружени подаци су у складу са најновијим стандардима и заснивају се на дугогодишњем искуству у производњи наших производа. Ауторска права: К-Цомпани Инт. ГмБХ, сва права задржана.