



Q 40-240

2K HS Prime + Fill 4:1

Карактеристике

40-240 2K-ХС-Приме+Филл је 2К прајмер за брзо брушење са великом снагом пуњења, заштитом од корозије и добрим својствима пријањања. Развијен за дораду аутомобила, такође је погодан за попуњавање делимичних површина (поправка места) без упадања или видљивих трагова на спољном ободу.

Физичке карактеристике



40-240-4001



40-240-4002




40-240-4003



VOC

2004/42/IB(c)(540)<540



40-250HEF extra fast, 40-250HF fast
99-200 Acrylic Thinner normal, addition 5 - 10 %



12 month

Користити



30 - 55 s
4 mm DIN



1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



1 - 3 coates



60 - 180 µm



Between the coatings 5 - 8 min
Before the oven drying 10 - 15 min



20°C
40-250HEF 1h
40-250HF 2h

Consumption:

5 - 6 m²/l bei 50 - 80µm TDS

Сушење



sandable after 3 - 5 h



sandable after 30 - 40 min



shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min

Складиште



Производ чувати на проветреном месту. Држати даље од директног излагања сунчевој светлости. Држати између + 5 ° Ц и 20 ° Ц.

Сигурност



За више информација погледајте сигурносни лист.



Овај технички лист је информативног карактера. Према нашим сазнањима, пружени подаци су у складу са најновијим стандардима и заснивају се на дугогодишњем искуству у производњи наших производа. Ауторска права: К-Цомпани Инт. ГмбХ, сва права задржана.

Version: 17-11-2022