



Q 70-250

2K HS AS Clearcoat 2:1 anti-scratch

Карактеристике

70-250 је 2-компонентни акрилни лак отпоран на огреботине са УВ заштитом, који обезбеђује висок сјај и заштиту на основним премазима на бази растварача и воде. Идеално за употребу у поправкама на месту, као и за комплетну фарбање. Висока отпорност на временске услове, утицаје околине и хемикалије, отпорна на жутило, дуготрајно задржавање сјаја. Поред тога, 70-250 Цлеар Цоат пружа одлична својства полирања.

Физичке карактеристике



COLOR



VOC

n/a



12 month



2:1 + 0-10%

70-205HN / 70-205HF

Користити



18 - 20 s

4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm

2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min

10 - 15 min



40 - 60 µm

Сушење



20°C



60°C



shortwave 8 Minuten

mediumwave 10 - 15 Minuten



20°

1 h with 70-205HF Hardener fast

4 h with 70-205 HN Hardener normal



dust free: 30 - 40 min

set to touch: 6 - 8 h

ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min

ready for assembly 2 h

Складиште



Производ чувати на проветреном месту. Држати даље од директног излагања сунчевој светлости. Држати између + 5 ° Ц и 20 ° Ц.

Сигурност



За више информација погледајте сигурносни лист.



Овај технички лист је информативног карактера. Према нашим сазнањима, пружени подаци су у складу са најновијим стандардима и заснивају се на дугогодишњем искуству у производњи наших производа. Ауторска права: К-Цомпани Инт. ГмБХ, сва права задржана.