



Q 70-265

2K UHS VOC Clear Coat 2:1

Карактеристике

70-265 је високочврсти акрилни безбојни лак компатибилан са ВОЦ-ом за комплетно или делимично фарбање аутомобила и комерцијалних возила и обезбеђује посебно бриљантну завршну обраду и оптималан проток на основним премазима на бази растварача или воде. 70-265 УХС ВОЦ Кларлацк гарантује оптимално очвршћавање посебно у случају сушења у пећници али и на собној температури. Може се полирати одмах након принудног сушења и веома је отпоран на све врсте атмосферских утицаја, као и на механичка оптерећења и хемијске агенсе. Погодан и као заштитни премаз за неонске боје (флуоресцентне боје). Лака и сигурна примена у свим климатским условима.

Физичке карактеристике



36 month




2004/42/II B(d)(420) < 420



2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF

Користити



19 - 22 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 10 - 12 m²/l



1/2 + 1



Between the coatings
Before the oven drying

1 - 3 min
10 - 15 min



50 - 60 µm

Сушење



dust free: 25 - 35 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h

dust free: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

20°
1 h mit HS-Hardener normal
40 min mit HS-Hardener fast

Складиште



Производ чувати на проветреном месту. Држати даље од директног излагања сунчевој светлости. Држати између + 5 ° Ц и 20 ° Ц.

Сигурност



За више информација погледајте сигурносни лист.



Овај технички лист је информативног карактера. Према нашим сазнањима, пружени подаци су у складу са најновијим стандардима и заснивају се на дугогодишњем искуству у производњи наших производа. Ауторска права: К-Цомпани Инт. ГмбХ, сва права задржана.